

Les FGC proposent une gamme complète de produits pour la mise à la terre.


PROPRIÉTÉ DES MATÉRIELS

TORONS ACIER GALVANISÉ


Caractéristiques	Valeur
Diamètres	de 6,00 à 24,00 mm
Résistance	> 60 daN/mm ²
Catégorie et masse de revêtement	A > 215 g/m ²
Galvanisation épais	> 549 g/m ²
Charge de rupture minimum	> 3200 daN
Section	de 22 à 340 mm ²
Résistance électrique théorique à 20°C	de 5,82 à 0,49 Ohm/km
Normes	CEI 7-2, EN50189, ONORM

Les matériels sont rigoureusement contrôlés à chaque phase de la production selon les paramètres de notre système Qualité conforme à la norme **EN ISO 9001**.


FORMATIONS



1×7



1×19



1×37

CONDITIONNEMENT

STANDARD

- Bobines de 200 m
- Tourets bois de 500 à 4.000 m

